MANUFACTURE OF PISTON RING

Patent number:

JP62231725

Publication date:

1987-10-12

Inventor:

MUTO TAKASHI

Applicant:

DAIDO METAL KOGYO KK

Classification:

- international:

B29C63/18; F16J9/00

- european:


Application number:

JP19860234122 19861001

Priority number(s):

Abstract of **JP62231725**

PURPOSE:To obtain a piston ring which can cope with an increase of load, which follows the high-output and speeding-up, and has high dimensional accuracy, by a method wherein a material is fitted to the inside of a circumferential groove of a piston by pressing the same by a slide jig which is in a conical form, whose head part is cut off, and a cylindrical press jig, which is made to mold by adhering close to a plurality of grooves of the piston through hot squeeze and cooled. CONSTITUTION: A flat and annular material 4 of synthetic resin having PTFE for its main ingredient is fitted in a slide jig 2, which is deformed into a conical form, whose head part is cut off, by pressing and expanding the same by a pressing jig 1 and the material 4 is fitted in a groove 3a of the topmost part of a piston 3. The material 4 which has been fitted in the piston 3 has been kept preheated at 150-380 deg.C and sealing-up, adhesion and molding are applied to the material 4 by rolling the material 4 into the groove 3a of the piston 3 by making use of a guide bar jig 8. A molded piston ring 10 is either cooled naturally under a state wherein the same is entered into a hot squeezing device 5 as it is or cooled forcibly by removing a heating device 7.



Data supplied from the esp@cenet database - Patent Abstracts of Japan

⑩特許出願公開

◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62 - 231725

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

匈公開 昭和62年(1987)10月12日

B 29 C 63/18 F 16 J 9/00 // B 29 L 31:26 7729-4F 7127-3 J 4F

審査請求 有 発明の数 3 (全1頁)

図発明の名称

ピストンリングの製造方法

叏

②特 願 昭61-234122

愛出 願 昭61(1986)10月1日

優先権主張

砂昭60(1985)12月13日砂日本(JP)砂特頭 昭60-280290

79発明者

武 藤

名古屋市守山区小幡4丁目5番3号

⑪出 願 人 大同メタル工業株式会

名古屋市北区猿投町2番地

社

函代 理 人 弁理士 浅 村 皓 外2名

明 相 割

1. 発明の名称

ピストンリングの製造方法

- 2. 特許請求の範囲
 - (1) 中央に孔を有する案材を作る段階、

前記案材を取り付けるべきピストンの外径と概ね等しい大怪都および前記案材の孔の直径より小さい外径を有する小怪部を有する切頭円錐形状のスライド治具に前記案材の孔を嵌め込む段略、

前記スライド治貝の大経郎の直径より小さい内 怪の爆部を有する親も円筒形状の押し治具により 前記素材を押圧してピストンの円周溝内へ装着する段階、

ピストンに装着された素材を 1 5 0 ℃から 3 8 0 ℃の温度の成形用の金型において 熱問しごぎによりピストンの複数の消に一体に密封状態に偽着成形する段階、および

ビストンに 固着成形された素材を冷却する段階 を含むビストンリングの 製造方法。

(2) 前記条材を冷加する段階がピストンに固着

成形された素材を前記成形用の金型と共に自然冷却または強制冷却することにより行われることを特徴とする特許請求の範囲第1項に記載のピストンリングの製造方法。

- (3) 前記案材を冷却する段階がピストンに固着成形された素材を、150℃から380℃の温度に予備加熱された別個の冷却用の金型に挿入し、その状態で自然冷却または強韧冷却することにより行われることを特徴とする特許請求の範囲第1項に記載のピストンリングの製造方法。
- (4) 前記器材を冷却する段階がピストンに固着成形された業材を機械的部付け型液冷却装置に抑入して行われることを特徴とする特許請求の範囲第1項に記載のピストンリングの製造方法。
- (5) 前記者材がPTFEを主成分とする合成樹脂で作られ、環状、皿形状または円筒状の形状を行することを特徴とする特許結束の範囲第1項から第4項までのいずれか一項に記載のピストンリングの製造方法。
- (6) 前記紫材の中央の孔の直径がピストンの円

周溝の外径に概ね同じか、または小さいことを特徴とする特許請求の範囲第1項から第5項までのいずれか一項に配載のピストンリングの製造方法。

- (7) ピストンリングがリップ部を有する特許請求の範囲第1項から第6項までのいずれか一項に記載のピストンリングの製造方法。
- (8) 中央に孔を有する紫材を作る段階、

前記素材を取り付けるべきピストンの外径と概ね等しい大怪部および前記素材の孔の直径より小さい外径を有する小怪部を有する切頭円錐形状のスライド治具に前記業材の孔を嵌め込む段階、

前記スライド治具の大怪部の直径より小さい内 怪の蟷部を有する概ね円筒形状の押し治具により 前記素材を即圧してピストンの円周満内へ装着する段階、

装着された案材を150℃から380℃に予備 加熱する段階、

予値加熱された素材を150℃から380℃の温度の成形用の金型において熱間しごきによりピストンの複数の満に一体に密封状態に固発成形す

有することを特徴とする特許語求の範囲第8項から第11項までのいずれか一項に記載のピストンリングの製造方法。

- (13) 前記紫材の中央の孔の直径がピストシの円周端の外径に概ね同じか、または小さいことを特徴とする特許請求の範囲第8項から第12項までのいずれか一項に記載のピストンリングの製造方法。
- (14) ピストンリングがリツア都を有する特許請求の範囲第8項から第13項までのいずれか一項に記載のピストンリングの製造方法。
- (15) 中央に孔を有する素材を作る段階、

前記案材を取り付けるべきピストンの外径と概 む等しい大怪部および前記素材の孔の直径より小さい外径を有する小怪部を有する切断円錐形状の スライド治真に前記案材の孔を嵌め込む段階、

前記スライド治具の大怪部の直径より小さい内 怪の鎧部を有する概ね円筒形状の押し治具により 前記素材を押圧して、円筒形状に概ね近似した、 小頃角の切頭円錐形状に変形させる段階、および る段階、および

ビストンに囚役成形された素材を冷却する Q 階を含むビストンリングの製造方法。

- (9) 前記案材を冷却する段階がピストンに固符成形された素材を前記成形川の金型と共に自然冷却または強制冷却することにより行われることを特徴とする特許請求の範囲第8項に記載のピストンリングの製造方法。
- (10) 前記案材を冷却する段階がピストンに別名 成形された案材を、150℃から380℃の温度 に予備加熱された別個の冷却用の金型に挿入し、 その状態で自然冷却または強制冷却することによ り行われることを特徴とする特許結束の範囲第8 項に記載のピストンリングの製造方法。
- (11) 前記案材を冷却する段階がピストンに囚着成形された案材を機械的都付け型銀冷却装置に挿入して行われることを特徴とする特許請求の範囲第8項に記載のピストンリングの製造方法。
- (12) 前記素材がPTFEを主成分とする合成樹 脳で作られ、環状、皿形状または円筒状の形状を

切頭円錐形状に変形した素材を塑性変形により ピストンの複数の満に一体に密封状態に囚着成形 するの跡

を含むピストンリングの製造方法。

(16) ピストンリングがリップ部を行する特許 歌の範囲第15項に記載のピストンリングの製造 方法。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、単両用ショックアプソーバ、その他の産業分野の油圧機器または空圧機器などの閉動部分に使用されるピストンリングの製造方法に関する。

(従来の技術)

従来、PTFEで作られた平坦な環状の素材を ピストンの円周溝に嵌め込んでピストンリングを 作る場合、ピストンの外径と観ね等しい 直径の大 怪蟷部を有する切頭円錐状のスライド治具に 密材 を成装し、押し治具により素材をスライド治具の 大怪蟷部の方へ押圧して、スライド治具と接触係 合したピストンの円周満へ装着してピストンリングを作つていた。

また、特別昭60-113868月公報に記載 の方法においては、フツ素樹脂で作られた平坦な 環状または凹形状の紫材が用意され、ピストンに **嵌合した切頭円錐状のスライド治具に素材の中央** の孔を嵌め込み、これを押し治貝により抑圧して スライド治具の大怪部を越えてピストンの装着消 内へ進入させてピストンリングを形成させる。こ のようにして、作られたピストンリングは円筒形 状に近似した小さい頂角の切頭円錐形状になり、 その最小の内径稜線がピストンの装着湖の底周面 に弾力接触し、その似大の外径稜線がシリンダの 内周面に弾力接触するようにされて、シリンダ内 におけるピストンの海側の空間を互いに脳値する ようにしている。ここで用いられるスライド治貝 は、ピストンの外径より低かに大きい大径蟷部と 素材の孔の直径より小さい小径端部を有し、ピス トンの蟷螂の外周線に嵌合するようになつている。 また、仰し治貝は、吸ね円筒形状に作られ、開放

大に対処することができない。また、以上に述べた従来技術のより作られたピストンリングは、寸 法特度が低いという開発がある。

(問題点を解決するための手段)

(実施別)

第1A図から第1E図を参照すると、木発明の

蟷部から関鎖蟷部の近くまで延びる複数調の切り 込みを形成されている。

更に別な従来技術の方法は、前記特別別公役を 方法に類似しているが、スライド的具が別に対しているが、ピストンの中心も の中央に形成されて、ピストンの中心も の中央にされた突はし、スライドは見の大にののように のかとは異かるとはなるのがはないない。 ないの方法とは異なる。

(発明が解決しようとする問題点)

従来技術の前記方法は、ピストンが1つの数額符であるが、複数の前記方法は通用できない。1つの数額の数額には適用できない。1つの数額の数額に対してストンリングののでは、ピストンリングの負荷の増の出力、高速化に伴うピストンリングの負荷の増

第1実施例によるピストンリングの製造方法にお ける各工程が示される。これらの図面において、 大体において切頭円錐形状の押し治具1は、その 小径端部から全長の3分の2程度の個所まで延び る複数木の切込み1aを形成されている。スライ ド治貝2は、環状の素材4(第2A図参照)の孔 の直径より僅かに小さい小径端部2aおよびピス トン3の外径にほぼ等しい直径の大径端部2bを 有する顔ね切烦门錐形状を有する。ピストン3は 円周方向に延びる複数個の消3aを形成されてい る。押し治具1の小径端部はスライド治具2の大 怪蟷部2bの外径より小さい内径を有する。第 1A肉に示す第1工程において、PTFEを主成 分とする合成樹脂の平坦な環状の素材4または皿 形状の素材14がスライド治貝2に嵌合され、次 に押し沿具1が第1日図に示すように環状の素材 4 を押圧かつ拡張させて切頭円錐形状に変形させ る。さらに、押し泊貝1が紫初4を押圧すると、 楽材4ほピストン3の最上部の過3aに嵌合する (新1C肉)。次に、紫材4を図合させたピスト

ン3をスライド 位具 2 および 仰し 治具 1 から分離して、第 1 D 図に示すように逆さにして 然間しごき 装置 5 へ 挿入して 成形する。

無間しごき装置 5 は成形金型 6 の外間に設けられて成形金型 6 を 1 5 0 ~ 3 8 0 ℃ の温度に加熱保持する加熱装置 7 およびガイド体的以 8 を有する。前記の熱間しごさは、先ず第 1 C 図に示す状態にピストン 3 に嵌合した素材 4 を 1 5 0 ~ 3 8 0 ℃ に予備加熱しておき、ガイド株的貝 8 を 1 いて素材 4 をピストン 3 の過 3 a 内へ圧延して密封固着成形を行う。

前記の熟園しごき工程により成形されたピストンリング10は、熱園しごき装置5にそのまま入った状態で自然冷却させるか、または加熱装置7を取り外してピストン3および成形企型6と共に水、油、空気等の冷却媒体で強制冷却させる。代替的に、第1E図に示すような冷却用の金型9を多め150℃から380℃の温度に加熱しておき、熱闘しごき装置5から取り出したピストン3とピストンリング10を前記金型9へ挿入し、自然冷

て第1実施例および第2実施例と鋭なる。すなわち、この第3実施例において、熱闘しごき後の工程に機械的都付け型液冷却装置30が用いられ、程に機械的都付け型液冷却を置30が用いられたの数型は、概ね門筒状の凸の出数外筒25の内ではからないる。内筒26は、前記外筒25の内では含されている。内筒26は外筒25の内でに接合されている。

作動において、熱関しごき装置において熱関してき装置において、熱関してき装置において熱関してきまでにはいて、熱関してき装置において熱関しるのはないない。 第7回に示すように機械的部分はないないのは、成形後のピストンリング10と内には、の間の関係は可吸して示されているが、実際にはこの関係は100分の数ミリ界度である。このように挿入された後、ピストンリングとピストンの相立て体は、圧力油を加入口28を介して

切または強制冷却を行う。

第1D図または第1E図において、領域人は、 ピストン3とピストンリング10が接触係合しないリップ部を示し、第3A図から第3E図はそれぞれ変形したリップ部を有するピストンリング 10a~10eを示す。特に、第3C図から第 3E図に示すリップ部の形状の場合には、作動上の仮落ら防止のために、ピストンは段付き形状にすることが望ましい。第4図は一体化したガイド

第 5 A 図から 第 5 C 図を 参 照 すると、 本 発 明 の 第 2 実 施 例による ピストンリングの 製 造方 法における 各 工 程 が 示されている。 この 第 2 実 施 例 は、使 川 される ピストン 2 3 の 形 状 および ピストンリングの 系 材 2 4 の 形 状 (第 6 図 参 照)に おいて の み 第 1 A 図 から 第 1 E 図 の 第 1 実 施 例 と 異 なる。

第7 図と第8 図を参照すると、本発明の第3 実施例によるピストンリングの製造方法における一部の工程が示されている。この第3 実施例は、熱闘しごき後の工程におい

環状四み27へ導入することにより締め付けられてピストンリング10とピストン3との間の接合強度を増し、また寸法精度を向上させる。また、 該租立て体は圧力油への熱伝達により同時に冷却作用を受ける。


4. 図面の簡単な説明

図において、


1 … … 押し治具、1 a … … 押し治貝の切込み、2 … … スライド治貝、2 a . 2 b … … スライド治貝の小径端部および大径端部、3 … … ピストン、3 a … … ピストンの高、4 . 1 4 , 2 4 … … 素材、5 … … 然間しごき装置、6 … … 成形金型、7 … … 加熱装置、8 . 8 a … … ガイド棒治質、9 … … 冷却金型装置、10 , 10 a … … ピストンリング、25 … … 外筒、26 … … 内筒、27 … … 環状の凹み、28 … … 油入口、30 … … 機板的締付け型液冷却装置。

代理人 淺 村 皓


第 1A図




第 10 图




第 10 図



第 1 日 🖾




第 2 A 図




第 28図




第 3A図




第 38 図



第 3C図




第 3D図




第 3E図




第 5A図





第 50 図



第 58図

